

## 改良土の品質基準

各種試験書により、改良土の規格について、以下の項目を満足することが確認できること。

	試験規格	規定値
最大粒径	JIS A 1204	25mm以下※
粒度(75 $\mu$ m) 細粒分含有率	JIS A 1204	25%以下
コーン指数	JIS A 1228	800KN/m <sup>2</sup> 以上
一軸圧縮強度28日強度 (室内試験)	JIS A 1216	100~200kPa

※26.5mmふるい通過質量が100%であれば、最大粒径26.5mmの判定であっても、本基準に適合していると見なす。